

BRINAR® 450

Verschleißfeste Stähle: Werkstoffnummer 1.8722
Abrasion Resistant Steels: Material Number 1.8722



**ILSENBURGER
GROBBLECH**

Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe

LIEFERBARE ABMESSUNGEN

Gemäß Lieferprogramm
 Dicken ≤ 80 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)

DIMENSIONS

According to delivery program
 Thicknesses ≤ 80 mm (other dimensions on request)

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (Schmelzanalyse in %) / CHEMICAL COMPOSITION (Heat Analysis in %)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	B	Al
max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
0,22	0,40	1,50	0,015	0,005	1,20	0,40	0,005	0,100

Zusätzlich: Ti oder/und V oder/und Nb. / In addition: Ti or/and V or/and Nb.

Wir behalten uns vor, die chemische Zusammensetzung zu ändern. / We reserve the right to change the chemical composition.

TYPISCHE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (Schmelzanalyse in %) / TYPICAL CHEMICAL COMPOSITION (Heat Analysis in %)

Dicke / Thickness	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	B	Nb	CEV
15 mm	0,17	0,45	1,30	0,009	0,001	0,25	0,05	0,15	0,002	0,02	0,48
50 mm	0,19	0,35	1,30	0,009	0,001	0,75	0,05	0,20	0,002	0,02	0,65

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN / MECHANICAL PROPERTIES

Typische Werte für 20 mm / Typical values for 20 mm

Härte / Hardness HB	Streckgrenze R _{p0,2} ⁻¹ / Yield Point R _{p0,2} MPa	Zugfestigkeit R _m / Tensile Strength R _m MPa	Bruchdehnung A ₅ / Elongation at Rupture A ₅ %	Kerbschlagarbeit / Notch Impact Energy (-20 °C), J
450	1.135	1.390	9	40

Härte / Hardness: 410-470 HB

PRÜFUMFANG

Schmelzweise eine Härteprüfung.

NUMBER OF TESTS

One hardening test per heat.

VERARBEITUNG* / KALTUMFORMUNG

Die Oberflächen müssen riefenfrei sein, Grat muss entfernt werden. Eine Kaltverfestigung, zum Beispiel durch Strahlen der Oberfläche, kann die Kaltumformbarkeit beeinflussen. Falls nötig, empfiehlt sich das Schmieren der Matrizen und/oder ein Biegen in mehreren Schritten. Optimal sind bewegliche Rollen im Bereich der Matritzenauflage. Folgende Biege­radien sind möglich:

Quer zur Walzrichtung: < 8 mm 3,0 x Dicke; 8 mm – 18 mm 3,5 x Dicke; > 18 mm – 50 mm 4,5 x Dicke
Längs zur Walzrichtung: < 8 mm 3,5 x Dicke; 8 mm – 18 mm 4,5 x Dicke; > 18 mm – 50 mm 5,0 x Dicke

PROCESSING* / COLD FORMING

The surfaces must be free from grooves, burrs must be removed. If necessary, lubrication of the matrix width and/or bending in multiple stages is recommended. Shot blasting can influence cold forming. Recommendable is a sufficient lubrication and or bending in several steps and, furthermore, the use of a rotating die edge radius. The following bending radii are possible:

Transverse to rolling direction: < 8 mm 3.0 x thickness; 8 mm – 18 mm 3.5 x thickness; > 18 mm – 50 mm 4.5 x thickness
Longitudinal to rolling direction: < 8 mm 3.5 x thickness; 8 mm – 18 mm 4.5 x thickness; > 18 mm – 50 mm 5.0 x thickness

*Risse infolge innerer Spannungen im Zuge der Weiterverarbeitung sind nicht reklamierbar. / Cracks as a result of internal tensions provoked by further processing cannot be claimed.

SPANABHEBENDE BEARBEITUNG

Empfehlenswert ist das Bohren mit kobaltlegierten Schnellarbeitsstählen vom Typ HSSCO. Die Schnittgeschwindigkeit (Vc) sollte bei 7– 9 m/min liegen. Eine ausreichende Kühlung muss sichergestellt sein.

THERMISCHES SCHNEIDEN

Der Werkstoff sollte mindestens Raumtemperatur haben. Wir empfehlen, bei Blechdicken > 10 mm auf 100 °C und > 30 mm auf 150 °C und > 60 mm auf 175 °C vorzuwärmen.

SCHWEISSEN

BRINAR® 450 ist für alle bekannten Schweißverfahren geeignet. Der Werkstoff sollte mindestens Raumtemperatur haben. Wir empfehlen, bei Blechdicken > 25 mm auf 125 °C, > 40 mm auf 150 °C, > 60 mm auf 175 °C vorzuwärmen. Bei der Wahl der Vorwärmtemperatur ist immer das Eigenspannungslevel der Konstruktion zu berücksichtigen. Die Zwischenlagentemperatur sollte 250 °C nicht überschreiten. Bei der Elektrodenauswahl ist zu beachten, inwieweit die Schweißnaht einer Verschleißbeanspruchung unterliegt. Diese Angaben gelten als Richtwerte. Generell sind die Angaben des SEW 088 einzuhalten.

MILLING

Drilling with cobalt-alloyed high-speed steels HSSCO, the cutting speed should be approx. 7– 9 m/min. Mandatory is a sufficient cooling.

FLAME CUTTING

The material temperature should be at least room temperature. We recommend the following preheating temperatures: for plate thicknesses > 10 mm up to 100 °C, > 30 mm up to 150 °C and > 60 mm up to 175 °C.

WELDING

BRINAR® 450 is suitable for all known welding methods. The material temperature should be at least room temperature. We recommend the following preheating temperatures: for plate thicknesses > 25 mm up to 125 °C, > 40 mm up to 150 °C, > 60 mm up to 175 °C. The inherent stress level of the construction always has to be observed when opting for the preheating temperature. Interpass temperature should not exceed 250 °C. When choosing a suitable electrode, it should be noted to what extent the welding seam is exposed to wear. These indications are standard values only. In general, indications of SEW 088 should be adhered to.

EMPFOHLENE SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE / RECOMMENDED WELDING CONSUMABLES

Schweißverfahren / Welding Method		Zusatzwerkstoff (Elektrode / Draht) / Type of Electrode / Wire	
		niedrig legiert / low-alloyed	rostfrei / stainless
Lichtbogenhandschweißen / Manual arc welding / MMA, SMAW (111 ¹)		DIN EN ISO 2560-A: E42**H**, E46**H**	EN ISO 3581-A: 18 18 Mn / EN ISO 3581-B: 307
Unterpulverschweißen / Submerged arc welding / UP / SAW (121 ¹)		DIN EN ISO 14171-A: S 42** oder S 46**	EN ISO 14343-A: B 18 8 Mn / EN ISO 14343-B: SS307
Metall-Aktivgas-Schweißen / MAG	Massivdraht / GMAW (135 ¹) Solid wire / GMAW (135 ¹)	DIN EN ISO 14341-A: G 35**, G 36**, G 42**, G46**	EN ISO 14343-A: B 18 8 Mn / EN ISO 14343-B: SS307
	Fülldraht / FCAW (136 ¹) Cored wire / FCAW (136 ¹)	DIN EN ISO 17632-A: T 35**, T 36**, T 42**, T46**	EN ISO 17633-A: T 18 8 Mn / EN ISO 17633-B: TS307
Wolfram-Inertgas-Schweißen WIG / GTAW, TIG (141 ¹)		DIN EN ISO 636-A: W 42**, W 46**	EN ISO 14343-A: W 18 8 Mn / EN ISO 14343-B: SS307

¹ DIN EN ISO 4063

** ein oder mehrere Zeichen / ** one or more characters



Ilseburger Grobblech GmbH
Veckenstedter Weg 10
38871 Ilseburg
Germany

T + 49 39452 85 - 0
F + 49 39452 85 - 81 61

ilseburger-grobblech.de



**ILSEBURGER
GROBBLECH**

Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe